64090_64090A_64091_64093_64093A-FT.pdf

Fiche technique

Les parquets ont fait leur choix

MEGA

Mega est un vitrificateur à parquet polyuréthane, recommandé pour les trafics normaux et forts trafics. Mono composant agissant comme un véritable bi composant, l'oxygène de l'air faisant office de durcisseur, Mega a une excellente résistance à l'usure et aux produits chimiques.

Domaine d'utilisation

Mega est un vernis de protection pour les parquets exposés à un trafic normal et fort. En particulier, **Mega** est recommandé pour :

- ⇨ Les zones de fort passage en habitation
- ⇨ Les lieux publics

Vernis en phase aqueuse, **Mega** est sans odeur. Il convient particulièrement lors de chantiers sur des lieux habités (logements, musées, …)
Mega existe en 4 aspects : brillant, satiné, aspect ciré et mat.
REMARQUE : le parquet en « pin diamant » de TARKETT et le parquet «KÄHRS » en chêne de la Donau doivent être vernis avec des produits à base de solvant.

Mode d'emploi

La surface à traiter doit être bien poncée, sèche et propre, exempte de poussière de ponçage, d'huile, de cire ou autre corps gras. Le dernier ponçage doit être effectué au grain 120 (ou plus fin). Les meilleurs résultats seront obtenus en utilisant une monobrosse.

Sur bois brut :
Vous pouvez appliquer au choix

- ⇨ 2 à 3 couches de **Mega**
- ⇨ 1 couche de **Prime** et 2 couches de **Mega**

REMARQUE : Pour les parquets bois sur chant, les planches rabotées et le parquet posé sur sol chauffant, il est recommandé d'utiliser une couche de fond de type Prime afin de minimiser les risques d'encollage latéral.

Appliquer **Mega** au rouleau de façon régulière, en évitant de faire des surépaisseurs importantes ou des accumulations.
REMARQUE : Afin d'obtenir un résultat satisfaisant, utiliser un rouleau conçu pour l'application de vernis en phase aqueuse.

Entre chaque application, procéder à un léger égrenage avec un abrasif grain 120 (La couche de fond peut être égrenée en utilisant le système **Bonasand Scrad**).

REMARQUE : Pendant l'application et le séchage du produit, la température ne doit pas descendre en dessous de 13°C.

Parquet préalablement verni :
Avant la vitrification, il est recommandé de procéder à un essai d'adhérence :

- ⇨ Poncer une petite surface et appliquer une couche de **Mega**
- ⇨ Après 2-3 jours, tester en frottant fortement avec une pièce de monnaie. Si le vernis ne se détache pas en pelliculant, l'adhérence est satisfaisante.

Avant l'application, la surface à traiter doit être entièrement poncée au grain 120 ou 150 ou en utilisant le système **Bonasand Scrad** jusqu'à ce qu'elle soit mate, puis sur vitrifiez en appliquant 1 ou 2 couches de **Mega**.
Pour améliorer l'accroche sur les anciens parquets déjà traités, ainsi que sur des parquets finis usine, Ajouter le catalyseur **Link** au **Mega** en veillant à respecter les instructions notées sur le flacon de **Link**.

Propriétés

Mega est un véritable vernis polyuréthane mono composant en phase aqueuse. Ses principales propriétés sont :

- ⇨ Résistance : **Mega** est adapté aux forts passages
- ⇨ Antidérapance : **Mega** répond à la norme DIN18 032 d'antidérapance. Il peut donc être utilisé sans problème dans les gymnases, salles de danse, établissements publics, …
- ⇨ Sans odeur : **Mega** ne dégage aucune odeur.
- ⇨ Séchage rapide : 1 à 2 heures
- ⇨ **Mega** ne possède pas de solvant et ne dissout pas les corps gras, limitant ainsi les risques de remontées de polish, huile, cire, …

Outils d'application

Rouleau spécial vernis en phase aqueuse.
Nettoyage à l'eau. Pour le vernis séché, utiliser de l'acétone.
REMARQUE : Les restes de vernis ne doivent en aucun cas être versés dans les canalisations : les laisser sécher et les porter à une décharge.

Caractéristiques générales			
Consommation	1 litre pour 8 à 10 m² par couche	Conditionnement	Bidon de 1 ou de 5 litres
Temps de séchage	1 à 2 heures à 20°C - 60 % humidité	Viscosité	16 sec Fc4
Liant	Polyuréthane	Résistance à l'usure	Excellente, env. 4 mg /100
Outil d'application	Rouleau	Résistance aux chocs	Excellente
Inflammabilité	Non	Résistance chimique	Très bonne
Toxicité	Non	Résistance au faïençage	Excellente
Élasticité	Excellente	Résistance à la lumière	Très bonne
Brillance en gloss	Brillant : 85 -Satiné : 45-50 -Mat : 35	Conservation	1 an dans l'emballage d'origine non ouvert. Protéger du gel
pH	7,6-7,8		

Adeka, Terre d'Hygiène

64090_64090A_64091_64093_64093A-FT.pdf