40160-FT.pdf

Gekatex S.A.S.U. Technical Textiles and Surface Treatment Systems for O.E.M.

TECHNISCHE FICHE / TECHNISCHES DATENBLATT / TECHNICAL DATA SHEET / FICHE TECHNIQUE

DNM2 68 g/M²
(53% Cellulose/47% PES) Date : 26.12.09
Non Tissé Spunlace Turquoise

Propriétés Physiques

Tests	Orientation	Unités	Valeurs	Méthodes
Poids de base		g/M² (+/-5%)	68	ERT 40.3-90
Epaisseur		mm	0,44	ERT 30.4-89
Fibres textile vierges		%	100	
Fibres recyclées		%	0	
Blanchiment				Non Blanchi
Couleur				Turquoise
Résitence Déchirure	Sens Machine	N/5cm	178	ISO9073.3
Résitence Déchirure	Sens Travers	N/5cm	95	ISO9073.3
Elongation	Sens Machine	%	50	ERT 20.2-89
Elongation	Sens Travers	%	110	

Fonctions

Tests	Uniés	Valeurs	Méthodes
Capacité d'absorption	%	500	ERT 10.3-99

Propriétés du Produit Fini

Description	Donnés		
Unité d'emballage	10 Sachets en Plastique		
Nombre de feuilles	500	(10x50 pièces)	
Longeur feuille	260	mm	Mini
Largeur feuille	400	mm	Mini
Poids	70	g/m²	(+/-10%)
Absorption eau	500	%	ERT 10.3-99
Rapidité absorption	< 1	sec	
Embossage		Lisse non embossé	

Utilisation

DNM2 est un non tissé fabriqué sur voie humide et liée au jet d'eau sans liants acryliques. Le produit est composé de cellulose et de fibres Polyester afin d'améliorer sa résistance en état humide.
Le DNM2 peut être utilisé pour enlever des traces de graisses, absorber des liquides, nettoyage des surfaces aux solvants !
Le DNM2 ne peluche pas dans une utilisation normale !

Adelya, Terre d'Hygiène

40160-FT.pdf