

	SACS POUBELLE À LIEN CLASSIQUE PEBD REGENERE JAUNE TRANSLUCIDE MARQUE NF ENVIRONNEMENT 100 LITRES EN 27 µm		FS100L27µNFE 08.09.16 PAGE 1/1 REV. 0
---	---	---	---

	VALEUR NOMINALE	TOLERANCES	METHODE D'ESSAI
<u>CARACTERISTIQUES PHYSIQUES</u>			
☞ Nombre de sacs	20	mini 20	COMPTAGE
☞ ½ Périmètre à l'ouverture (mm)	820	mini 800 (- 2,5 %)	ISO 4592
☞ Longueur utile (mm)	950	mini 927 (- 2,5 %)	ISO 4592
☞ Epaisseur nominale (µm)	27	mini 25,65 (- 5 %)	ISO 4593
☞ Epaisseur ponctuelle (µm)	27	mini 20	ISO 4593
☞ Grammage (g/m²)	24,84	mini 23,60 (- 5 %)	ISO 4591
☞ Couleur	JAUNE TRANSLUCIDE		
☞ Opacité (%)		40 maxi	NF EN 13592
☞ Résistance à la chute	18 kg / 30 sacs	Maxi 3 sacs défectueux / 30	NF EN 13592
☞ Essai de tenue aux déchets humides	6 litres / 5 sacs	0 sac défectueux / 5	NF EN 13592
☞ Marquage/impression	Exigences NF E	Conforme	NF EN 13592 NF 082 NF 170
<u>CARACTERISTIQUES MECANIKES</u>			
☞ Force de rupture sens extrusion (daN)	1,25	mini 1,15 (- 10 %)	NF EN ISO 527-3
☞ Force de rupture sens transversal (daN)	0,80	mini 0,70 (- 10 %)	NF EN ISO 527-3
☞ Allongement de rupture sens extrusion (%)	495	mini 445 (- 10 %)	NF EN ISO 527-3
☞ Allongement de rupture sens transversal (%)	755	mini 680 (- 10 %)	NF EN ISO 527-3
☞ Force de rupture soudure de fond (daN)	0,85	mini 0,75 (- 10 %)	NF EN ISO 527-3
☞ Force de rupture soudure latérale (daN)	0,50	mini 0,45 (- 10 %)	NF EN ISO 527-3
☞ Résistance du lien (daN)	4	mini 4	NF EN 13592 NF EN ISO 527-3
☞ Résistance à la perforation rapide (Dart-test) (g)	120	mini 110 (- 10 %)	ISO 7765 - 1-2