

|                                                                                  |                                                                                                             |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | <p align="center"><b>SACS POUBELLE A LIENS<br/>CLASSIQUES BD ROUGE REGENERE<br/>130 LITRES en 47 µm</b></p> | <p>FS130L47µ<br/>10.09.12<br/>PAGE 1/1<br/>REV. 0</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

|                                                      | VALEUR<br>NOMINALE | TOLERANCES         | METHODE<br>D'ESSAI |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b><u>CARACTERISTIQUES PHYSIQUES</u></b>             |                    |                    |                    |
| ✂ Nombre de sacs                                     | 20                 | mini 20            | COMPTAGE           |
| ✂ ½ Périmètre à l'ouverture (mm)                     | 820                | - 2,5 %            | ISO 4592           |
| ✂ Longueur utile (mm)                                | 1150               | - 2,5 %            | ISO 4592           |
| ✂ Epaisseur nominale (µm)                            | 47                 | mini 42,30 (-10 %) | ISO 4593           |
| ✂ Epaisseur ponctuelle (µm)                          | 47                 | mini 37            | ISO 4593           |
| ✂ Grammage (g/m²)                                    | 43,24              | mini 38,92 (-10 %) | ISO 4591           |
| ✂ Couleur                                            | ROUGE              |                    |                    |
| ✂ Opacité (%)                                        | 80                 | mini 70            | NF EN 13592        |
| <b><u>CARACTERISTIQUES MECANIQUES</u></b>            |                    |                    |                    |
| ✂ Force de rupture sens extrusion (daN)              | 0,90               | mini 0,85          | NF EN ISO 527-3    |
| ✂ Force de rupture sens transversal (daN)            | 0,85               | mini 0,80          | NF EN ISO 527-3    |
| ✂ Allongement rupture sens extrusion (%)             | 200                | mini 150           | NF EN ISO 527-3    |
| ✂ Allongement rupture sens transversal (%)           | 400                | mini 350           | NF EN ISO 527-3    |
| ✂ Force de rupture soudure de fond (daN)             | 0,25               | mini 0,20          | NF EN ISO 527-3    |
| ✂ Force de rupture soudure latérale (daN)            | 0,20               | mini 0,15          | NF EN ISO 527-3    |
| ✂ Résistance à la perforation rapide (Dart-test) (g) | 95                 | mini 90            | ISO 7765 –1-2      |