

	SACS POUBELLE A LIENS CLASSIQUES PEBD REGENERE NOIR 100 LITRES en 45µm	 BVCert. 6020108	FS 100L45µ 24.0.14 PAGE 1/1 REV. 2
---	---	---	--

	VALEUR NOMINALE	TOLERANCES	METHODE D'ESSAI
<u>CARACTERISTIQUES PHYSIQUES</u>			
✍ Nombre de sacs	20	mini 20	COMPTAGE
✍ ½ Périmètre à l'ouverture (mm)	820	- 2,5 %	ISO 4592
✍ Longueur utile (mm)	950	- 2,5 %	ISO 4592
✍ Epaisseur nominale (µm)	45	mini 40,50 (-10%)	ISO 4593
✍ Epaisseur ponctuelle (µm)	45	mini 35	ISO 4593
✍ Grammage (g/m²)	41,40	mini 37,26 (-10%)	ISO 4591
✍ Couleur	NOIR		
✍ Opacité (%)	60%	Mini 50%	NF EN 13592
<u>CARACTERISTIQUES MECANIQUES</u>			
✍ Force de rupture sens extrusion (daN)	0,90	mini 0,85	NF EN ISO 527-3
✍ Force de rupture sens transversal (daN)	0,75	mini 0,70	NF EN ISO 527-3
✍ Allongement rupture sens extrusion (%)	250	mini 200	NF EN ISO 527-3
✍ Allongement rupture sens transversal (%)	400	mini 350	NF EN ISO 527-3
✍ Force de rupture soudure latérale (daN)	0,35	mini 0,30	NF EN ISO 527-3
✍ Force de rupture soudure latérale (daN)	0,35	mini 0,30	NF EN ISO 527-3
✍ Résistance à la perforation rapide (Dart-test) (g)	90	mini 85	ISO 7765 –1-2